

**Bestolife**  
*Corporation*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Bestolife 72733**

**Резьбовая смазка для высоких давлений/высоких температур для обсадных, трубопроводных труб и НКТ.**

ЦВЕТ	Медно-черный
ВЯЗКОСТЬ	310 – 330
ВЕС ГАЛЛОНА	15.8 фунтов на галлон
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ	350° F / 177° C
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	385° F / 196° C
ТЕКУЧА ДО	10° F / -12° C
ПАРАМЕТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ	500° F / 260° C
КОЭФФИЦИЕНТ КРУТИЯЩЕГО МОМЕНТА	1.0

Смазка Bestolife 72733 превышает требования, указанные в API Рекомендованной Практике 5A3\*. Предотвращает коррозийное истирание при проведении операций свинчивания и развинчивания, предотвращает возникновение утечек при температурах, превышающих 300°F, и выдерживает давления до 10,000 PSI, устойчива к размыванию, не распадается на элементы и не изменяет своего объема не затвердевает и не высыхает, а также не испаряется и не окисляется. Содержит химические вещества, замедляющие коррозию, препятствующие образованию точечной коррозии и изменению цвета при хранении.

\* API Рекомендуемая практика 5A3: «Рекомендуемая практика проверки резьбовой смазки для соединений, используемых для обсадных, насосо-компрессорных и трубопроводных труб» первое издание 1ое Октября 1996г.

ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КИСЛОРОДНЫХ ЛИНИЯХ И В СРЕДАХ С ПОВЫШЕННЫМ  
СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА.

